



SWISS BRILLIANCE IN COATING

Technische Liste

WESSCO® - UV-Lacke für Bogenoffset

Flexo Walzenlackiersystem, Flexo Kammerrakelsystem

Marke	Nummer	Bezeichnung	Technische Eigenschaften						Anwendungen		
			Viskosität DIN 4mm/23°C	Gleitfähigkeit	Reaktivität pro Stahlher 120 W/cm (m/Min)	Verklebbarkeit	Folienprägbarkeit	Glanz	Verpackungen	Akzidenzen	Etiketten
WESSCO®	3022	UV-Lack Hochglanz	42s	sehr gut	45			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3201	UV-Lack Hochglanz	65s	gut	50			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3205	UV-Lack Hochglanz	95s	gut	50			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3601	UV-Lack Matt	80s	gut	30	✓	✓	matt	✓	✓	✓
WESSCO®	3603	UV-Lack Seidenmatt	45s	gut	30	○	○	seidenmatt	✓	✓	✓
WESSCO®	3610	UV-Lack Matt	140s	gut	25	○	○	matt	✓	✓	✓
WESSCO®	3701	UV-Lack Hochglanz	100s	gut	80			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3702	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	70			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3703	UV-Lack Hochglanz	100s	mittel	80	✓	✓	hoch	✓	✓	
WESSCO®	3704	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	80	✓	✓	hoch	✓	✓	
WESSCO®	3760	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3761	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90			hoch	✓	✓	✓
WESSCO®	3762	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90	✓	✓	hoch	✓	✓	✓
WESSCO®	30.300.03	UV-Lack Hochglanz	40s	gut	60			hoch	✓	✓	✓
WESSCO®	30.300.04	UV-Lack Hochglanz	40s	sehr gut	60			hoch	✓	✓	✓
WESSCO®	36.245.09	UV-Lack Seidenmatt	45s	gut	35	○	○	seidenmatt	✓	✓	✓
WESSCO®	36.245.15	UV-Lack Extra Matt	55s	mittel	35	○		extra matt		✓	✓
WESSCO®	37.263.08	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90			hoch	✓	✓	✓
WESSCO®	37.263.09	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90			hoch	✓	✓	✓
WESSCO®	37.296.03	UV-Lack Effektlack*	60s	gut	70			hoch	✓	✓	

Legende: ✓ geeignet ○ bedingt geeignet

*in Kombination mit Oeldrucklack

Bei technischen Fragen unterstützen Sie Schmid Rhyner Spezialisten mit praktischen Tipps und sorgen für schnelle, kompetente Beratung und Problemlösung.

Anwendungstechnik:

A. Ceppi Tel. ++41 (0)44 712 62 62 Mobil ++41 (0)79 431 41 58
 J. Siegrist Tel. ++41 (0)44 712 62 69 Mobil ++41 (0)79 341 50 47
 D. Reitter Tel. ++41 (0)44 712 62 22 Mobil ++41 (0)76 571 42 86

S. Scheidegger Tel. ++41 (0)44 712 62 66 Mobil ++41 (0)79 824 75 15
 O. Schuler Tel. ++41 (0)44 712 62 76 Mobil ++41 (0)79 549 90 78
 D. Obrist Tel. ++41 (0)44 712 62 24 Mobil ++41 (0)79 830 66 31

2009.07

Bitte beachten Sie die detaillierten Produktangaben auf den Technischen Datenblättern und die Verarbeitungshinweise für WESSCO® UV-Lacke. Die Angaben in dieser technischen Liste entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Haftung unsererseits darf daraus nicht abgeleitet werden. Die Vielseitigkeit von Anwendungen und Verarbeitungen macht Eigenversuche vor der Produktion mit unseren Produkten unerlässlich.



SWISS BRILLIANCE IN COATING

Technische Liste

WESSCO® - UV-Lacke für Bogenoffset

Feuchtwerk-System

Marke	Nummer	Bezeichnung	Technische Eigenschaften						Anwendungen		
			Viskosität DIN 4mm/23°C	Gleitfähigkeit	Reaktivität pro Stahler 120 W/cm (m/Min)	Verklebbarkeit	Folienprägbarkeit	Glanz	Verpackungen	Akzidenzen	Etiketten
WESSCO®	3005	UV-Lack Hochglanz	65s	mittel	50	✓		hoch	✓	✓	
WESSCO®	3020	UV-Lack Hochglanz	65s	sehr gut	50			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3201	UV-Lack Hochglanz	65s	gut	50			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3202	UV-Lack Hochglanz	150s	gut	55			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3205	UV-Lack Hochglanz	95s	gut	50			hoch	✓	✓	

Legende: ✓ geeignet ○ bedingt geeignet

Druckwerk-Trockenoffset

Marke	Nummer	Bezeichnung	Technische Eigenschaften						Anwendungen		
			Viskosität DIN 4mm/23°C	Gleitfähigkeit	Reaktivität pro Stahler 120 W/cm (m/Min) *	Verklebbarkeit	Folienprägbarkeit	Glanz	Verpackungen	Akzidenzen	Etiketten
WESSCO®	3025	UV-Lack Hochglanz	65s	sehr gut	40			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3202	UV-Lack Hochglanz	150s	gut	55			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3203	UV-Lack Hochglanz	260s	gut	55			hoch	✓	✓	
WESSCO®	3210	UV-Lack Hochglanz	4,2 Pa.s	gut	55			hoch	✓	✓	

Legende: ✓ geeignet ○ bedingt geeignet

Bei technischen Fragen unterstützen Sie Schmid Rhyner Spezialisten mit praktischen Tipps und sorgen für schnelle, kompetente Beratung und Problemlösung.

Anwendungstechnik:

A. Ceppi Tel. ++41 (0)44 712 62 62 Mobil ++41 (0)79 431 41 58
 J. Siegrist Tel. ++41 (0)44 712 62 69 Mobil ++41 (0)79 341 50 47
 D. Reitter Tel. ++41 (0)44 712 62 22 Mobil ++41 (0)76 571 42 86

S. Scheidegger Tel. ++41 (0)44 712 62 66 Mobil ++41 (0)79 824 75 15
 O. Schuler Tel. ++41 (0)44 712 62 76 Mobil ++41 (0)79 549 90 78
 D. Obrist Tel. ++41 (0)44 712 62 24 Mobil ++41 (0)79 830 66 31

2009.07

Bitte beachten Sie die detaillierten Produktangaben auf den Technischen Datenblättern und die Verarbeitungshinweise für WESSCO® UV-Lacke. Die Angaben in dieser technischen Liste entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Haftung unsererseits darf daraus nicht abgeleitet werden. Die Vielseitigkeit von Anwendungen und Verarbeitungen macht Eigenversuche vor der Produktion mit unseren Produkten unerlässlich.