



SWISS BRILLIANCE IN COATING

## Technische Liste

# WESSCO® - UV-Lacke für Flexodruck Etiketten

Marke	Nummer	Bezeichnung	Technische Eigenschaften					
			Viskosität DIN 4mm/23°C	Gleitfähigkeit	Reaktivität pro Stahler 120 W/cm (m/Min)	Verklebbarkeit	Folienprägbarkeit	Glanz
WESSCO®	3501	UV-Lack Hochglanz	100s	gut	80			hoch
WESSCO®	3502	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	70			hoch
WESSCO®	3503	UV-Lack Hochglanz	100s	mittel	80	✓	✓	hoch
WESSCO®	3601	UV-Lack Matt	80s	gut	30	✓	✓	matt
WESSCO®	3603	UV-Lack Seidenmatt	45s	gut	30	○	○	seidenmatt
WESSCO®	3610	UV-Lack Matt	140s	gut	25	○	○	matt
WESSCO®	3740	UV-Lack Hochglanz	35s	gut	90			hoch
WESSCO®	3741	UV-Lack Hochglanz	32s	sehr gut	90			hoch
WESSCO®	3761	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90			hoch
WESSCO®	3762	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90	✓	✓	hoch
WESSCO®	36.245.09	UV-Lack Seidenmatt	45s	gut	35	○	○	seidenmatt
WESSCO®	36.245.15	UV-Lack Extra Matt	55s	mittel	35	○		extra matt
WESSCO®	37.263.08	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90	○		hoch
WESSCO®	37.263.09	UV-Lack Hochglanz	60s	gut	90	○		hoch

Legende: ✓ geeignet ○ bedingt geeignet

Bei technischen Fragen unterstützen Sie Schmid Rhyner Spezialisten mit praktischen Tipps und sorgen für schnelle, kompetente Beratung und Problemlösung.

### Anwendungstechnik:

A. Ceppi Tel. ++41 (0)44 712 62 62 Mobil ++41 (0)79 431 41 58  
 J. Siegrist Tel. ++41 (0)44 712 62 69 Mobil ++41 (0)79 341 50 47  
 D. Reitter Tel. ++41 (0)44 712 62 22 Mobil ++41 (0)76 571 42 86

S. Scheidegger Tel. ++41 (0)44 712 62 66 Mobil ++41 (0)79 824 75 15  
 O. Schuler Tel. ++41 (0)44 712 62 76 Mobil ++41 (0)79 549 90 78  
 D. Obrist Tel. ++41 (0)44 712 62 24 Mobil ++41 (0)79 830 66 31

2009.07

Bitte beachten Sie die detaillierten Produktangaben auf den Technischen Datenblättern und die Verarbeitungshinweise für WESSCO® UV-Lacke. Die Angaben in dieser technischen Liste entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Haftung unsererseits darf daraus nicht abgeleitet werden. Die Vielseitigkeit von Anwendungen und Verarbeitungen macht Eigenversuche vor der Produktion mit unseren Produkten unerlässlich.