



SWISS BRILLIANCE IN COATING

Technische Liste

GALACRYL® - Primer und Additive

Inline Primer für **Offline** UV-Lackierung

Marke	Nummer	Bezeichnung	Technische Eigenschaften						Anwendungen	
			Viskosität DIN 4mm/23° C	Gleitfähigkeit	Verklebbarkeit	Folienprägbarkeit	Blockfestigkeit	Glanz	Verpackungen	Akzidenzen
GALACRYL®	8202	Primer Glanz Offline*	35s	mittel	✓	✓	gut	glänzend	✓	✓
GALACRYL®	8204	Primer Matt Offline*	43s	mittel	✓	✓	gut	matt	✓	✓
GALACRYL®	82.315.02	Primer Glanz Offline*	50s	gut	✓	✓	sehr gut	glänzend	✓	✓

* Offline = Inline Auftrag für nachträgliche Offline UV-Lackierung

Inline Primer für **Inline** UV-Lackierung

Marke	Nummer	Bezeichnung	Technische Eigenschaften			Anwendungen	
			Viskosität DIN 4mm/23° C	Glanz		Verpackungen	Akzidenzen
GALACRYL®	82.280.02	Primer Glanz Inline*	60s	glänzend	Lack muss Primer vollständig überdecken	✓	✓
GALACRYL®	82.280.03	Primer Matt Inline*	55s	matt		✓	✓
GALACRYL®	82.280.18	Primer Glanz Inline*	52s	glänzend		✓	✓

* Inline = Doppellackierwerk Inline Verfahren auf konventionelle Druckfarben

Additive

Marke	Nummer	Bezeichnung	Kurzbeschrieb	Mischverhältnis	Hinweise
GALACRYL®	8801	Gleit- und Antiblockmittel	Erhöht die Gleitwirkung und die Blockfestigkeit und ermöglicht die beidseitige Lackierung von Druckbogen	0.5 - max. 1% mit allen GALACRYL® Typen	Folienprägbarkeit vorgängig prüfen
GALACRYL®	88.286.01	Entschäumer	Eliminiert die Schäumung an schnell laufenden Maschinen	0.1 - max. 0.2% mit allen GALACRYL® Typen	Überdosierung neigt zur Unverträglichkeit

Legende: ✓ geeignet ○ bedingt geeignet

Bei technischen Fragen unterstützen Sie Schmid Rhyner Spezialisten mit praktischen Tipps und sorgen für schnelle, kompetente Beratung und Problemlösung.

Anwendungstechnik:

A. Ceppi Tel. ++41 (0)44 712 62 62 Mobil ++41 (0)79 431 41 58
 J. Siegrist Tel. ++41 (0)44 712 62 69 Mobil ++41 (0)79 341 50 47
 D. Reitter Tel. ++41 (0)44 712 62 22 Mobil ++41 (0)76 571 42 86

S. Scheidegger Tel. ++41 (0)44 712 62 66 Mobil ++41 (0)79 824 75 15
 O. Schuler Tel. ++41 (0)44 712 62 76 Mobil ++41 (0)79 549 90 78
 D. Obrist Tel. ++41 (0)44 712 62 24 Mobil ++41 (0)79 830 66 31

2009.07

Bitte beachten Sie die detaillierten Produktangaben auf den Technischen Datenblättern und die Verarbeitungshinweise für GALACRYL® Primer und Additive. Die Angaben in dieser technischen Liste entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Haftung unsererseits darf daraus nicht abgeleitet werden. Die Vielseitigkeit von Anwendungen und Verarbeitungen macht Eigenversuche vor der Produktion mit unseren Produkten unerlässlich.

Schmid Rhyner AG | Soodring 29 | CH-8134 Adliswil-Zürich | Switzerland | phone +41 (0)44 712 64 00 | fax +41 (0)44 709 08 04 | infopf@schmid-rhyner.ch | www.schmid-rhyner.ch